



Superficie nastro



Liscio




ITO-50
Superficie
strutturata ovale




ITR-10
Superficie
strutturata grezza




IRT
Superficie scanalata



SP
Spike




CT
Crescent Top




MC
Mini Cleat


Superficie inferiore del nastro




Liscio



Goffrato



Rinforzato



Rinforzato a doppia copertura

Nastri omogenei goffrati

Prodotto e colore		Durezza in Shore	Gamma temperature	Coefficiente di frizione su acciaio (sotto)	Spessore	Minimo diametro di puleggia		Forza di trazione: pretensione all'1%		Certificazioni
					mm	mm	Inch	kg/cm	lbs/in	
FEHB		95D	-20° C to 75° C -5° F to 170° F	0.20	3	90	3½	3	16.80	FDA/ USDA/ EU
FEHW					4	110	4¾	4	22.40	
FELB		80A	-40° C to 50° C -40° F to 120° F	0.45	1.6	10	¾	0.32	1.79	FDA/ EU
					2	12	½	0.40	2.24	
					3	18	13/16	0.60	3.36	
FELW		80A	-40° C to 50° C -40° F to 120° F	0.45	1.6	10	¾	0.32	1.79	FDA/ EU
					2	12	½	0.40	2.24	
					2.5	15	9/16	0.50	2.80	
					3	20	13/16	0.60	3.36	
FEMB		95A/46D	-30° C to 60° C -20° F to 140° F	0.25	1.6	24	15/16	0.64	3.62	FDA/ USDA/ EU
					2	30	1¾	0.80	4.50	
					2.5	35	1¾	1	5.60	
					3	40	15/8	1.20	6.80	
					4	60	2¾	1.60	9.20	
FEMW		95A/46D	-30° C to 60° C -20° F to 140° F	0.25	2	30	1¾	0.80	4.50	FDA/ USDA/ EU
					2.5	35	1¾	1	5.60	
					3	40	15/8	1.20	6.80	
					4	60	2¾	1.60	9.20	
					5	80	3¼	2.10	11.70	
FEW		95A/46D	-30° C to 60° C -20° F to 140° F	0.25	2	30	1¾	0.76	4.20	FDA/ USDA/ EU
					3	40	15/8	1.12	6.30	
					4	60	2¾	1.50	8.40	

Nastri rinforzati

FRLB		80A	-40° C to 50° C -40° F to 120° F	0.20	1.6	8	5/16	4	22	FDA/ EU
					2	10	¾	5	28	
FRLW		80A	-40° C to 50° C -40° F to 120° F	0.20	1.6	8	5/16	4	22	FDA/ EU
					2	10	¾	5	28	
					2.5	15	9/16	6.20	34.50	
					3	18	11/16	7.50	42	
FRMB		95A/46D	-30° C to 60° C -20° F to 140° F	0.20	2	25	1	6	33.50	FDA/ USDA/ EU
					3	35	1¾	7	39	
FRMW		95A/46D	-30° C to 60° C -20° F to 140° F	0.20	2	25	1	6	33.50	FDA/ USDA/ EU
					2.5	30	1¾	6.50	36.20	
					3	35	1¾	7	39	